

INFORMACIÓN TÉCNICA

ASFALTO LISTO PARA USAR – DURAEXPRESS



DESCRIPCIÓN

El Asfalto listo para usar DURAEXPRESS es ideal para la reparación y bacheo de carreteras, compuesto por agregados, aglomerantes bituminosos y aditivos específicos que mejoran la adhesión, fluidez y trabajabilidad de la mezcla asfáltica. Cumple con las normas AASHTO T 30, AASHTO T 182, AASHTO T 308 y AASHTO T329.

USO

Este producto es ideal para el mantenimiento vial, pavimentación, reparación de agujeros, pequeñas áreas deterioradas, grietas, entre otros. El producto resiste el estrés a lo largo del tiempo, con tráfico secundario o en rutas de tráfico principal.

Estructura	Carreteras y parqueos
-------------------	-----------------------

Interior/Exterior	Exterior, Interior
--------------------------	--------------------

Superficie	Asfalto
-------------------	---------

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Apariencia	Asfalto
-------------------	---------

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Rendimiento teórico (kg/m ² a 1 cm de espesor)	15 a 20 kg/m ² (dependiendo del grado de compactación)
Granulometría máxima del agregado	12,5 mm
Temperatura aplicación (°C)	5 A 60 °C
Densidad (Kg/m ³)	1500 kg/m ³ [aprox.]
Volumen medio de la masa compactada	2000 kg/m ³ [aprox.]
Porcentaje de asfalto	4 % – 7 %

INFORMACIÓN TÉCNICA

ASFALTO LISTO PARA USAR – DURAEXPRESS



Porcentaje de áridos	91 % – 97 %
Porcentaje de diluyente y aditivos	2 % – 8 %
Vida útil del producto	12 meses en su envase original

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Bolsa de 25 kg.

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Negro 700

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Condiciones de aplicación

El producto es sensible a las variaciones de temperatura que afectan la trabajabilidad. Cuando la temperatura del sustrato supera los 38 °C el producto se ablanda, por lo que se puede flexionar dependiendo de las cargas que transitan sobre él en etapas iniciales.

Cantidad de capas y espesor

Espesor seco por capa	2-4 cm/capa
-----------------------	-------------

Instrucciones de aplicación

Asegúrese de limpiar la superficie, eliminar partes sueltas y polvo. Si la base se encontrara suelta, deberá ser compactada.

Vierta el producto sobre el área a reparar, si la profundidad de la reparación alcanza los 10 cm, realice la colocación en dos capas y compacte cada capa con herramienta manual como un apisonador o con compactador mecánico. Luego de aplicado y compactado puede habilitar el área inmediatamente. Para poder utilizar el producto de manera eficiente, saque la bolsa del saco, levante la bolsa de su parte superior y corte la bolsa de manera longitudinal en su parte inferior, el Asfalto listo para usar DURAEXPRESS caerá por gravedad de manera uniforme.

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN TÉCNICA

ASFALTO LISTO PARA USAR – DURAEXPRESS



-
- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web www.asfaltoduraexpress.com/
 - Almacene este producto donde no tenga contacto directo con la luz solar.
 - Almacene el producto entre 10 °C y 40 °C en un lugar seco y ventilado. El envase debe permanecer cerrado.
 - Almacene las tarimas individualmente, tal como salen de fábrica. No estibe una tarima sobre otra. No estibe otros productos sobre los sacos de Asfalto DURAEXPRESS listo para suar. Si lo somete a presión, el producto podría endurecerse.

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web www.asfaltoduraexpress.com/